ETILINAS BPD 4028

تولیدکننده	POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ETILINAS BPD 4028 یک ترکیب MDPE طبیعی است که به طور خاص برای روکش کابل های ارتباطی و برق رنگ پذیر (غیر سیاه) طراحی شده است. می توان آن را با استفاده از یک مستربچ رنگی با کیفیت بالا که برای کاربردهای سیم و کابل در نظر گرفته شده است، رنگ آمیزی کرد.
ETILINAS BPD 4028 حاوی تثبیت کننده UV نیست و بنابراین کابل هایی که با این ماده روکش شده اند باید هم در انبار و هم در نصب بعدی از نور مستقیم خورشید محافظت شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش کابل ارتباطی کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.937 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	g/10 min 0.30	-	ISO 1133
	g/10 min 1.2	-	ISO 1133
سختی دورومتر	58	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 700	psi 101526.6	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 100-	F° 148.0-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 116	F° 240.8	ISO 306/A
CLTE	1.5E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 20	-	IEC 60243-1
ثابت دی‌الکتریک	2.50	-	IEC 60250
ضریب تلفات	1.0E-3	-	IEC 60250

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.