ETILINAS HD3840UA

تولیدکننده	POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ETILINAS HD3840UA یک گرید پلی اتیلن با چگالی متوسط خطی تثبیت شده در برابر نور ماوراء بنفش (UV) با توزیع وزن مولکولی باریک است که به صورت پلت برای استفاده به عنوان گرید قالب گیری چرخشی عرضه می شود. ویژگی ها عبارتند از: استحکام ضربه خوب، پرداخت سطح خارجی و داخلی عالی و تثبیت شده در برابر UV. کاربردها عبارتند از: اقلام قالب گیری شده چرخشی و قطعات و بسترهای فنی قالب گیری شده تزریقی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، خوب ظاهر عالی توزیع وزن مولکولی باریک	- - -	- - -
کاربردها	لوازم جانبی مهندسی پوسته	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری روتو	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی دورومتر	62	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	16.0 MPa	2320.61 psi	ISO 527-2/2
کرنش کششی	200 %	-	ISO 527-2/2
مدول خمشی	650 MPa	94274.7 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	20 kJ/m²	9.52 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	117 C°	242.6 F°	ISO 306/A
دمای ذوب (DSC)	125 C°	257.0 F°	ISO 3146
CLTE	1.0E-3 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.48 W/m/K	-	ASTM C177

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.