Clyrell RC5003

تولیدکننده	PolyMirae	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Clyrell RC5003 کوپلیمر تصادفی پلی‌پروپیلن است که توسط PMC تحت مجوز BASELL با استفاده از فرآیند Spheripol تولید شده است. Clyrell RC5003 یک کوپلیمر تصادفی است که به طور خاص برای قالب‌گیری تزریقی لوازم خانگی مناسب است. Clyrell RC5003 الزامات FDA را در کد مقررات فدرال در 21 CFR 177.1520 برای تماس با غذا برآورده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	جریان خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	سختی خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	انتقال بوی پایین	-	-
	انتقال طعم پایین	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	ظروف	-	-
	کالاهای خانگی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	11 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1130 MPa	163892.94 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	-
	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	9.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.