TOPAS® 6013EC-01

تولیدکننده	,.Polyplastics Co .Ltd	**دسته بندی**	COC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

درجه ویژه، چقرمگی، غیر شفاف، برای فرکانس بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر سختی خوب	- -	- -
شماره پرونده UL	E319140	-	-
کد نشانه‌گذاری قطعه (ISO 11469)	>COC<	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.00 g/cm³	-	ISO 1183

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 36.0	psi 5221.37	ISO 527-2/1A/5
کرنش کششی	% 30	-	ISO 527-2/1A/5
مدول خمشی	MPa 1800	psi 261068.4	ISO 178
تنش خمشی	MPa 62.0	psi 8992.36	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 36	ft·lb/in² 17.13	ISO 179/1eA

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 130	F° 266.0	ISO 75-2/B

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
گذردهی نسبی	2.27	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	6.0E-4	-	IEC 60250
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.