DURAFIDE® 6565A7

تولیدکننده	,.Polyplastics Co .Ltd	**دسته بندی**	PPS
فیلر	۶۰٪ شیشه/معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

قابل قالب گیری در دمای پایین، چسبندگی تقویت شده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E109088-218856	-	-
فیلر / تقویت‌کننده	شیشه\معدنی، 60% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب قابلیت قالب‌گیری خوب	- -	- -
شماره پرونده UL	E109088	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
کد نشانه‌گذاری قطعه (ISO 11469)	PPS-(فیبر شیشه‌ای+فیبر مدولار)60	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.89 g/cm³	-	ISO 1183
جذب آب	0.020 %	-	ISO 62

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	130 MPa	18854.94 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	1.1 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	17800 MPa	2581676.4 psi	ISO 178
تنش خمشی	180 MPa	26106.84 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	275 C°	527.0 F°	ISO 75-2/A
CLTE		-	-
	1.0E-5 cm/cm/°C	-	-
	3.0E-5 cm/cm/°C	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	7.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
استحکام الکتریکی	16 kV/mm	-	IEC 60243-1
ثابت دی‌الکتریک		-	IEC 60250
	4.90	-	-
	4.70	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	IEC 60250
	0.014	-	-
	6.0E-3	-	-
مقاومت قوس الکتریکی	181 sec	-	-
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	175 V	-	IEC 60112
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مذاب	200 Pa·s	-	ISO 11443
شماره رنگ	HD9050	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.