

# BONDYRAM® 1001CN

|                         |           |                              |            |
|-------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| PP<br>Homopolymer       | دسته بندی | Polyram Ram-On<br>Industries | تولیدکننده |
| موجود - آماده<br>صادرات | وضعیت     | -                            | فیلر       |

## توضیحات محصول

پلی پروپیلن کوپلیمر اصلاح شده با انیدرید مالئیک. توصیه شده برای اتصال شیشه و سایر پرکننده ها در کامپوزیت های پلی پروپیلن.

## مشخصات فنی

| فیزیکی                    |                         |                |                      |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| ویژگی                     | سیستم متریک             | سیستم ایمپریال | روش تست              |
| وزن مخصوص                 | g/cm <sup>3</sup> 0.900 | -              | ASTM D792, ISO 1183  |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 100            | -              | ASTM D1238, ISO 1133 |

| حرارتی   |             |                |                         |
|----------|-------------|----------------|-------------------------|
| ویژگی    | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست                 |
| دمای ذوب | C° 167      | F° 332.6       | ISO 11357-3, ASTM D3418 |

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.