XIRAN® IZ0721M

تولیدکننده	Polyscope Polymers BV	**دسته بندی**	SMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

XIRAN® IZ0721M یک ترموپلیمر آمورف ترموپلاستیک تصادفی SMANPMI (استایرن مالئیک انیدرید N-فنیل مالئیمید) است. XIRAN® IZ0721M معمولاً به سایر پلاستیک های مهندسی اضافه می شود تا موارد زیر را افزایش دهد: پایداری حرارتی پایداری ابعادی زمینه های کاربرد XIRAN® IZ0721M به طور خاص به عنوان یک افزودنی برای افزایش خواص حرارتی چندین پلاستیک مهندسی به ویژه در استایرنیک مانند ABS طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب پایداری حرارتی، خوب آمورف	- - -	- - -
کاربردها	کاربرد دمای بالا تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	ذرات	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ترکیبی	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.60 g/cm³	-	Internal method
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	70 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای مالئیک انیدرید	7.0 %	-	Internal method
وزن مولکولی	135000 g/mol	-	Internal method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری حرارتی	380 C°	716.0 F°	TGA
دمای انتقال شیشه‌ای	178 C°	352.4 F°	ISO 3146

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
	hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای نازل	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.