XIRAN® SZ08250

تولیدکننده	Polyscope Polymers BV	**دسته بندی**	SMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

XIRAN® SZ08250 یک کوپلیمر آمورف ترموپلاستیک رندوم SMA (استایرن مالئیک انیدرید) است. XIRAN® SZ08250 معمولاً به سایر پلاستیک های مهندسی اضافه می شود تا موارد زیر را افزایش دهد: پایداری حرارتی پایداری ابعادی خواص چسبندگی سطحی زمینه های کاربرد XIRAN® SZ08250 به طور خاص برای استفاده در کاربردهای اکستروژن فیلم یا در ترکیب با پلی استایرن طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب کوپلیمر چسبندگی خوب پایداری حرارتی، خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
شکل ظاهری	سفید شفاف/شفاف	- -	- -
اشکال	ذرات	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم ترکیبی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.08 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.60 g/cm³	-	Internal method
محتوای مالئیک انیدرید	8.0 %	-	Internal method
وزن مولکولی	250000 g/mol	-	Internal method
محتوای رطوبت	ppm	-	ISO 760

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه گرانول	4.00 mm	0.1575 in	-
پراکندگی چندگانه (Polydispersity)	2.80	-	ISO 13885-1
مواد فرار	ppm	-	GC

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	115 C°	239.0 F°	ISO 3146
دمای نرم‌شوندگی Vicat	112 C°	233.6 F°	ISO 306

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 C°	176.0 F°	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.