XIRAN® SZ15170

تولیدکننده	Polyscope Polymers BV	**دسته بندی**	SMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

XIRAN® SZ15170 یک کوپلیمر آمورف ترموپلاستیک تصادفی SMA (استایرن انیدرید مالئیک) است. XIRAN® SZ15170 معمولاً به سایر پلاستیک های مهندسی اضافه می شود تا موارد زیر را افزایش دهد: پایداری حرارتی پایداری ابعادی خواص چسبندگی سطحی زمینه های کاربرد XIRAN® SZ15170 به طور خاص برای استفاده در کاربردهای اکستروژن فیلم یا در ترکیب با یک اصلاح کننده ضربه مانند ABS یا HIPS به عنوان یک گرید اکستروژن یا قالب گیری تزریقی طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب کوپلیمر چسبندگی خوب پایداری حرارتی، خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم‌ها تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
شکل ظاهری	سفید شفاف/شفاف	- -	- -
اشکال	ذرات	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم ترکیبی قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.60 g/cm³	-	Internal method
محتوای مالئیک انیدرید	15 %	-	Internal method
وزن مولکولی	170000 g/mol	-	Internal method
محتوای رطوبت	ppm	-	ISO 760

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه گرانول	4.00 mm	0.1575 in	-
پراکندگی چندگانه (Polydispersity)	2.50	-	ISO 13885-1
مواد فرار	ppm	-	GC

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	130 C°	266.0 F°	ISO 3146
دمای نرم‌شوندگی Vicat	125 C°	257.0 F°	ISO 306

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای خشک کردن	C° C°	- -	- -
زمان خشک کردن	hr hr	- -	- -
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
نامشخص		- -	- -
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.