XIRAN® SZ23110

تولیدکننده	Polyscope Polymers BV	**دسته بندی**	SMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

XIRAN® SZ23110 یک کوپلیمر آمورف ترموپلاستیک تصادفی SMA (استایرن انیدرید مالئیک) است. XIRAN® SZ23110 معمولاً به سایر پلاستیک های مهندسی اضافه می شود تا موارد زیر را افزایش دهد: پایداری حرارتی پایداری ابعادی خواص چسبندگی سطحی زمینه های کاربرد XIRAN® SZ23110 به طور خاص برای استفاده در کاربردهای داخلی خودرو در ترکیب با اصلاح کننده ضربه (ABS) و تقویت اختیاری الیاف شیشه طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب کوپلیمر چسبندگی خوب پایداری حرارتی، خوب آمورف	- - - - -	- - - - -
کاربردها	قطعات داخلی خودرو تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
شکل ظاهری	سفید شفاف/شفاف	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذرات	-	-
روش فرآیند	ترکیبی اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.60 g/cm³	-	Internal method
محتوای مالئیک انیدرید	23 %	-	Internal method
وزن مولکولی	110000 g/mol	-	Internal method
محتوای رطوبت	ppm	-	ISO 760

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه گرانول	4.00 mm	0.1575 in	-
پراکندگی چندگانه (Polydispersity)	2.50	-	ISO 13885-1
مواد فرار	ppm	-	GC

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	150 °C	302.0 °F	ISO 3146
دمای نرم‌شوندگی Vicat	145 °C	293.0 °F	ISO 306

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای خشک کردن	C° C°	- -	- -
زمان خشک کردن	hr hr	- -	- -
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
نامشخص		- -	- -
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.