XIRAN® SZ26080

تولیدکننده	Polyscope Polymers BV	**دسته بندی**	SMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

XIRAN® SZ26080 یک کوپلیمر آمورف ترموپلاستیک تصادفی SMA (استایرن انیدرید مالئیک) است. XIRAN® SZ26080 معمولاً به سایر پلاستیک های مهندسی اضافه می شود تا موارد زیر را افزایش دهد: پایداری حرارتی پایداری ابعادی خواص چسبندگی سطحی زمینه های کاربرد XIRAN® SZ26080 به طور خاص به عنوان اصلاح کننده حرارت بالا برای PMMA یا تبدیل شده به نمک آمونیوم آن در کاربردهای مبتنی بر آب برای پوشش ها، عوامل اندازه گیری و چسباننده ها طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	کوپلیمر	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
	آمورف	-	-
کاربردها	تغییر شکل پلاستیک	-	-
	کاربرد پوشش	-	-
	چسب	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذرات	-	-
روش فرآیند	ترکیبی اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.16 g/cm³	-	ISO 1183
چگالی ظاهری	0.60 g/cm³	-	Internal method
محتوای مالئیک انیدرید	26 %	-	Internal method
وزن مولکولی	80000 g/mol	-	Internal method
محتوای رطوبت	ppm	-	ISO 760

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه گرانول	4.00 mm	0.1575 in	-
پراکندگی چندگانه (Polydispersity)	2.50	-	ISO 13885-1
مواد فرار	ppm	-	GC

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	160 C°	320.0 F°	ISO 3146
دمای نرم‌شوندگی Vicat	125 C°	257.0 F°	ISO 306

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای خشک کردن	C° C°	- -	- -
زمان خشک کردن	hr hr	- -	- -
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
نامشخص		- -	- -
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.