Edgetek™ AT-000/000 GREY VN-3581

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	Acetal (POM) Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پرتفوی ترکیبات ترموپلاستیک مهندسی Edgetek® دامنه وسیعی از مواد با عملکرد بالا و استاندارد و فرمولاسیون سفارشی را پوشش می‌دهد. این پرتفوی شامل مواد با دمای بالا برای محیط‌های دمای خدمات بالا، مواد با مدول بالا/ساختاری برای کاربردهای باربر و با استحکام بالا و محصولات مقاوم در برابر شعله می‌باشد. این ترکیبات بر اساس رزین‌های ترموپلاستیک مهندسی انتخاب شده‌ای هستند که با افزودنی‌های تقویتی مانند الیاف کربن، الیاف شیشه و دانه‌های شیشه‌ای ترکیب شده‌اند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جذب رطوبت پایین	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	خاکستری تیره	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.40 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	23.0 cm³/10min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2500 MPa	362595.0 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی	56.0 MPa	8122.13 psi	ISO 527-2/5
کرنش کششی	9.0 %	-	ISO 527-2/5
مدول خمشی	2100 MPa	304579.8 psi	ISO 178
تنش خمشی	80.0 MPa	11603.04 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	10 kJ/m²	4.76 ft·lb/in²	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	75 kJ/m²	35.69 ft·lb/in²	ISO 179

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.