

CALFIN 1154CFW

Polyolefin Unspecified	دسته بندی	Pooya Polymer Tehran	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	کربنات کلسیم	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات مستریج پرکننده CALFIN 1154CFW یک مستریج مبتنی بر پلی الفین است که با کربنات کلسیم تصفیه شده پر شده است. این ماده برای استفاده در کاربردهای فیلم دمیده یا ریخته گری تک لایه و چند لایه بر اساس HDPE، LLD/LDPE و PP طراحی شده است تا خواص نوری و مکانیکی مانند سفتی، مقاومت در برابر ضربه دارت، قابلیت چاپ، قابلیت آب بندی و هدایت حرارتی را بهبود بخشد و در عین حال پتانسیل کاهش هزینه قابل توجهی را به دلیل جایگزینی جزئی مستریج سفید و پلیمر پایه فراهم کند. همچنین می توان از آن به عنوان یک عامل ضد بلوک استفاده کرد. علاوه بر این، سایه سفید مایل به آبی به فیلم نهایی ارائه می دهد. کاربرد CALFIN 1154CFW برای سهولت رقیق سازی و اختلاط همگن طراحی شده است و بنابراین برای افزودن مستقیم با استفاده از واحدهای دوز اتوماتیک یا از طریق پیش اختلاط مناسب است. بسته به کاربرد و ساختار فیلم، می توان از 5% تا 60% استفاده کرد. باید در جای خشک و خنک نگهداری شود و از 12 ماه تجاوز نکند. CALFIN 1154CFW برای کاربرد در تماس با مواد غذایی قابل استفاده است. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با ما تماس بگیرید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	کربنات کلسیم	-	-
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
کاربردها	فیلم مستریج	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 to 3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای رطوبت	ppm	-	ASTM D644
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
پراکنش (Dispersion)	خوب	-	Internal Method
محتوای معدنی	70 to 72 %	-	ASTM D4218
اندازه گرانول	30.0 to 40.0 pcs/cm ³	-	Internal Method

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.