# CYPOL 921VR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Pooya Polymer Tehran | **دسته بندی** | Polyolefin, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

توضیحات کربن بلک MB CYPOL 921VR یک مستر بچ پایه پلی‌اولفین پایدار است که به‌طور بالایی پر شده با کربن بلک به همراه یک بسته آنتی‌اکسیدان برای ارائه حفاظت حرارتی بهینه و سهولت رقیق‌سازی است. این ماده برای استفاده در تولید لوله‌های فشار بالا PE به عنوان MB کربن بلک طراحی شده است. به دلیل فرمولاسیون ویژه و کربن بلک ریز مورد استفاده در CYPOL 921VR، این ماده پراکندگی عالی، خواص بالا و مقاومت خوبی در برابر تابش UV را ارائه می‌دهد. کاربرد CYPOL 921VR برای سهولت رقیق‌سازی و مخلوط همگن طراحی شده و بنابراین برای افزودن مستقیم با استفاده از واحدهای دوز خودکار یا با پیش‌مخلوط کردن مناسب است. بسته به نوع لوله و ساختار آن، می‌توان از 4 تا 6% استفاده کرد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیدان<br>کربن سیاه | -<br>- | -<br>- |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان<br>قابل پخش<br>مقاومت خوب در برابر UV<br>مقاومت حرارتی متوسط | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | مستر بچ<br>لوله‌کشی | -<br>- | -<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.15 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 2.0 to 6.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **محتوای کربن بلک** | 40 % | - | ASTM D4218 |
| **محتوای رطوبت** | 2000 ppm | - | ASTM D644 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **پراکنش (Dispersion)** | خوب | - | Internal Method |
| **اندازه گرانول** | 30.0 to 40.0 pcs/cm³ | - | Internal Method |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.