WMB 122B

تولیدکننده	Pooya Polymer Tehran	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Titanium Dioxide MB Description WMB 122B یک مستربچ بر پایه پلی اولفین است که به شدت با رنگدانه های سفید کننده پر شده است. این محصول برای استفاده در کاربردهای فیلم دمیده و ریخته گری PO تک لایه و چند لایه مانند کیسه های خرید و بسته بندی HDPE یا LLD/LDPE طراحی شده است. همچنین در سایر فرآیندهای اکستروژن و قالب گیری قابل استفاده است. با توجه به دی اکسید تیتانیوم ریز و با تیمار ویژه مورد استفاده در WMB 122B، این محصول پراکندگی عالی، کدورت بالا و مقاومت خوب در برابر قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش را ارائه می دهد. این محصول برای استفاده در طیف گسترده ای از پلاستیک ها که با مواد غذایی در تماس هستند مناسب است. برای جزئیات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید. کاربرد WMB 122B برای سهولت رقیق سازی و اختلاط همگن طراحی شده است و بنابراین برای افزودن مستقیم با استفاده از واحدهای دوز اتوماتیک یا با پیش اختلاط مناسب است. بسته به کاربرد می توان از 1 تا 6 درصد از آن استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	رنگدانه	-	-
	دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2)	-	-
ویژگی‌ها	قابل پخش	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	فیلم	-	-
	مستر بچ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.85 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 to 3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای رطوبت	ppm	-	ASTM D644

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پراکنش (Dispersion)	خوب	-	Internal Method
محتوای معدنی	49 to 51 %	-	ASTM D4218
اندازه گرانول	30.0 to 40.0 pcs/cm³	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.