

# Braskem PP C104-01

|                      |           |         |            |
|----------------------|-----------|---------|------------|
| PP Homopolymer       | دسته بندی | Braskem | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -       | فیلر       |

## توضیحات محصول

شرح: سفتی خوب، کاربردها: موارد پیشنهادی شامل کاربردهای اکستروژن و ترموفرمینگ است که در آن مقاومت ضربه ای در دماهای تبرید مورد نظر است، به ویژه برای کاربردهای مقوا راه راه مناسب است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی                   | سیستم متریک   | سیستم ایمپریتال  | روش تست          |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| ویژگی‌ها                | قابل قبول برای تماس با غذا<br>سختی خوب<br>کوپلیمر ضربه‌ای<br>مقاومت در برابر ضربه دما پایین | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | FDA 21 CFR 177.1520   | -                | -                |
| اشکال                   | پلت‌ها  | -                | -                |
| روش فرآیند              | اکستروژن<br>ترموفرمینگ  | -<br>-           | -<br>-           |

| فیزیکی                    |              |                |            |
|---------------------------|--------------|----------------|------------|
| ویژگی                     | سیستم متریک  | سیستم ایمپریال | روش تست    |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 1.2 | -              | ASTM D1238 |

| مکانیکی                     |             |                |            |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| ویژگی                       | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست    |
| استحکام کششی                | MPa 27.0    | psi 3916.03    | ASTM D638  |
| ازدیاد طول کششی             | % 9.0       | -              | ASTM D638  |
| مدول خمشی                   | MPa 1240    | psi 179847.12  | ASTM D790A |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار | J/m 190     | ft·lb/in 3.56  | ASTM D256A |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.