

# Braskem PP C765-15NA

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

Braskem C765-15NA رزین پلی پروپیلن یک کوپلیمر ضربه پذیر با عملکرد بالا است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی توسعه یافته است. Braskem C765-15NA رزین پلی پروپیلن دارای تعادل بهبود یافته ای از خواص مکانیکی است که دارای استحکام فوق العاده و مقاومت در برابر ضربه بالا است که حتی در دماهای پایین نیز حفظ می شود. Braskem C765-15NA رزین پلی پروپیلن بهبود در استحکام نسبت به کوپلیمرهای ضربه پذیر معمولی با جریان و چقرمگی قابل مقایسه ارائه می دهد. کاربردهای رزین پلی پروپیلن Braskem C765-15NA: جعبه ها و صندوق ها، لوازم خانگی، کاربردهای بسته بندی، ترکیب، اسباب بازی ها، سطل ها، ظروف دیواره نازک. مطابق با: U.S. FDA، FCN 843 EU، No 10/2011 برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رتبه بندی های استاندارد	EU شماره 10/2011 FDA FCN 843	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.900	-	ISO 1183

## فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1133	-	g/10 min 15	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ISO 868	-	66	سختی Shore

## مکانیکی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 3770.99	MPa 26.0	تنش کششی
ISO 527-2	-	% 10	کرنش کششی
ISO 178	psi 174045.6	MPa 1200	مدول خمشی
ISO 179/1eA	-	-	استحکام ضربه Charpy شکافدار
-	ft·lb/in <sup>2</sup> 3.09	kJ/m <sup>2</sup> 6.5	
-	ft·lb/in <sup>2</sup> 5.71	kJ/m <sup>2</sup> 12	

## حرارتی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 75-2/B	F° 194.0	C° 90.0	دمای تغییر شکل حرارتی
ISO 306/A	F° 302.0	C° 150	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.