

Braskem PP C780-07Z

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Braskem C780-07Z رزین پلی پروپیلن یک کوپلیمر ضربه پذیر با عملکرد بالا است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی توسعه یافته است. Braskem C780-07Z رزین پلی پروپیلن تعادل عالی از خواص مکانیکی و قابلیت پردازش و پایداری حرارتی طولانی مدت فوق العاده ای را ارائه می دهد. کاربردهای رزین پلی پروپیلن Braskem C780-07Z: جعبه های باتری، کالاهای قالب گیری شده فنی، لوازم خانگی، تریم خودرو. اطلاعات نظارتی: Braskem C780-07Z رزین پلی پروپیلن باید با EU, No 10/2011 مطابقت داشته باشد. این مسئولیت تولیدکنندگان مقالات تماس با مواد غذایی و بسته بندهای مواد غذایی صنعتی است که اطمینان حاصل کنند که مقالات در استفاده واقعی خود با الزامات مهاجرت تحمیل شده مطابقت دارند. برای اطلاعات دقیق تر باید به مقررات مربوطه مراجعه شود. نامه های انطباق را می توان از طریق نماینده فروش Braskem دریافت کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رتبه بندی های استاندارد	EU شماره 10/2011	-	-
اشکال	پلتها	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ISO 1183

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1133	-	g/10 min 7.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 3770.99	MPa 26.0	تنش کششی
ISO 527-2	-	% 10	کرنش کششی
ISO 178	psi 174045.6	MPa 1200	مدول خمشی
ISO 179/1eA	-		استحکام ضربه Charpy شکافدار
-	ft·lb/in ² 2.85	kJ/m ² 6.0	
-	ft·lb/in ² 3.57	kJ/m ² 7.5	
-	ft·lb/in ² 5.71	kJ/m ² 12	

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 75-2/B	F° 190.4	C° 88.0	دمای تغییر شکل حرارتی
ISO 306/A	F° 303.8	C° 151	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ISO 4577	-	hr 1800	پیری در آون تسریع شده

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.