

Braskem PP CP 191

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: CP 191 یک کوپلیمر هتروپازیک با نرخ جریان ذوب فوق العاده بالا است که برای ماشین‌های قالب‌گیری تزریقی با سرعت بالا طراحی شده است. این محصول دارای استحکام ضربه عالی در دماهای پایین است و برای قطعات دیوار نازک با چرخه قالب‌گیری تزریقی بسیار کوتاه مناسب است. کاربردها: لوازم خانگی؛ بسته‌بندی برای دسرهای منجمد؛ ترکیبات.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر چرخه قالب‌گیری سریع مقاومت در برابر ضربه دما پایین غیر سمی بدون چسبندگی	- - - - -	- - - - -
کاربردها	بسته‌بندی غذا کالاهای خانگی محصولات میز	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.895	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 80	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	43	-	ASTM D785
	43	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 19.0	psi 2755.72	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 7.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی			
	MPa 900	psi 130534.2	ASTM D790
	MPa 1050	psi 152289.9	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 60	ft·lb/in 1.12	ASTM D256
	J/m 160	ft·lb/in 3.0	ASTM D256
	kJ/m ² 6.1	ft·lb/in ² 2.9	ISO 180
	kJ/m ² 17	ft·lb/in ² 8.09	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 91.0	F° 195.8	ASTM D648
	C° 91.0	F° 195.8	ISO 75-2/B
	C° 63.0	F° 145.4	ASTM D648
	C° 63.0	F° 145.4	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 137	F° 278.6	ISO 306/A, ASTM D1525

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.