

## Braskem PP CP 284 R

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

توضیحات: CP 284R یک کوپلیمر هتروفاز است که برای قالب گیری تزریقی سطل ها و ظروف با تعادل سفتی/مقاومت ضربه عالی طراحی شده است. این رزین همچنین بهره وری و قابلیت پردازش عالی را نشان می دهد. کاربردها: قطعات با سفتی خوب؛ خانگی؛ سطل های صنعتی.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب سختی خوب کوپلیمر ضربه ای انتقال بوی پایین انتقال طعم پایین غیر سمی	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	ظروف کالاهای خانگی	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.895	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 14	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	62	-	ASTM D785
	62	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 5.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی			
	MPa 1100	psi 159541.8	ASTM D790
	MPa 1050	psi 152289.9	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 70	ft·lb/in 1.31	ASTM D256
	بدون شکست	-	ASTM D256
	kJ/m <sup>2</sup> 6.5	ft·lb/in <sup>2</sup> 3.09	ISO 180
	kJ/m <sup>2</sup> 45	ft·lb/in <sup>2</sup> 21.41	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 106	F° 222.8	ASTM D648
	C° 106	F° 222.8	ISO 75-2/B
	C° 56.0	F° 132.8	ASTM D648
	C° 56.0	F° 132.8	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 146	F° 294.8	ISO 306/A, ASTM D1525

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.