

Braskem PP CP 286

| | | | |
|----------------------|-----------|---------|------------|
| PP Homopolymer | دسته بندی | Braskem | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

CP 286 یک کوپلیمر هتروفاز با سرعت جریان مذاب بالا است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی و همچنین به عنوان رزین پایه برای ترکیب مناسب است. این رزین ترکیبی از سفتی عالی با مقاومت ضربه خوب، حتی در دماهای زیر صفر است. کاربردها: رزین پایه برای ترکیب، قطعات با مقاومت ضربه بالا فرآوری: قالب گیری تزریقی

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| ویژگی‌ها | مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب جریان بالا کوپلیمر ضربه‌ای مقاومت در برابر ضربه دما پایین | - - - - - | - - - - - |
| کاربردها | ترکیب | - | - |
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| روش فرآیند | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

| فیزیکی | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| وزن مخصوص | g/cm ³ 0.895 | - | ASTM D792, ISO 1183 |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 18 | - | ASTM D1238, ISO 1133 |
| سختی Rockwell | 60 | - | ASTM D785 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| استحکام کششی | MPa 22.0 | psi 3190.84 | ASTM D638, ISO 527-2 |
| کرنش کششی | % 6.0 | - | ISO 527-2 |
| | % 6.0 | - | ASTM D638 |
| مدول خمشی | MPa 1100 | psi 159541.8 | ASTM D790 |
| | MPa 1000 | psi 145038.0 | ISO 178 |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار | J/m 75 | ft·lb/in 1.4 | ASTM D256 |
| | بدون شکست | - | ASTM D256 |
| | kJ/m ² 8.5 | ft·lb/in ² 4.04 | ISO 180 |
| | kJ/m ² 47 | ft·lb/in ² 22.36 | ISO 180 |

| حرارتی | | | |
|------------------------|-------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای تغییر شکل تحت بار | C° 103 | F° 217.4 | ASTM D648 |
| | C° 54.0 | F° 129.2 | - |
| دمای نرم‌شوندگی Vicat | C° 143 | F° 289.4 | ASTM D1525 |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.