

Braskem PP CP250H

| | | | |
|----------------------|-----------|---------|------------|
| PP Homopolymer | دسته بندی | Braskem | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

شرح MWD باریک، دود / میعان کم کاربردها موارد پیشنهادی شامل نیافته های اسپان باند، ریسندگی الیاف با سرعت بالا - نخ های فیلامنت پیوسته، الیاف استیپل می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-------------------------|---|----------------|-------------|
| ویژگی ها | هموپلیمر انتشار دود پایین توزیع وزن مولکولی باریک | - - - | - - - |
| کاربردها | باند چرخشی نخ | - - | - - |
| رتبه بندی های استاندارد | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| اشکال | پلت ها | - | - |
| روش فرآیند | پیچش فیلامنت غیر بافته های باند چرخشی | - - | - - |

| فیزیکی | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 25 | نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) |
| مکانیکی | | | |
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 4699.23 | MPa 32.4 | استحکام کششی |
| ASTM D638 | - | % 11 | ازدیاد طول کششی |
| سایر | | | |
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D2256 | - | % 120 | ازدیاد طول الیاف |
| Internal Method | - | m/sec 66.7 | سرعت غلتک جمع کننده |
| ASTM D2256 | - | g/denier 2.30 | تاب الیاف (Tenacity) |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.