

## Braskem PP EP 200K

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

EP 200K یک کوپلیمر هتروفسیک با سیالیت پایین است که دارای خواص ضربه‌ای خوبی حتی در دماهای پایین است. کاربردها: قالب‌گیری تزریقی قطعات ضخیم، ظروف، درپوش‌ها، جعبه‌های باتری. SPC به طور کلی. پردازش: قالب‌گیری تزریقی SPC.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه کوپلیمر ضربه‌ای جریان پایین مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	قاب‌های باتری بسته بندی ها ظروف	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.895	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.5	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell	-	-	-
	68	-	ASTM D785
	53	-	ISO 2039-2

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 23.0	psi 3335.87	ASTM D638
	MPa 21.0	psi 3045.8	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 7.0	-	ASTM D638
	% 11	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 1100	psi 159541.8	ASTM D790
	MPa 900	psi 130534.2	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 60	ft·lb/in 1.12	ASTM D256
	بدون شکست	-	ASTM D256
	kJ/m <sup>2</sup> 5.9	ft·lb/in <sup>2</sup> 2.81	ISO 180
	kJ/m <sup>2</sup> 46	ft·lb/in <sup>2</sup> 21.89	ISO 180

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 86.0	F° 186.8	ASTM D648
	C° 80.0	F° 176.0	ISO 75-2/B

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.