

# Braskem PP EP 440L

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

EP 440L یک کوپلیمر هتروفاز با سیالیت متوسط با استحکام ضربه خوب، حتی در دمای پایین، همراه با سفتی بالا و قابلیت پردازش آسان است. کاربردها: قالب گیری تزریقی قطعات ضخیم مانند لوازم خانگی، سطل رنگ، سطل، ظروف، جعبه باتری، اسباب بازی های بزرگ. پردازش: قالب گیری تزریقی

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E120161-101725762	-	-
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه ای	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
جریان متوسط	-	-	-
کاربردها	قاب های باتری	-	-
	ظروف	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	سطل ها	-	-
	اسباب بازی ها	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.895	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 6.0	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	62	-	ASTM D785
	62	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 24.0	psi 3480.91	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 6.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 1050	psi 152289.9	ASTM D790, ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 100	ft·lb/in 1.87	ASTM D256
	بدون شکست	-	ASTM D256
	kJ/m <sup>2</sup> 6.0	ft·lb/in <sup>2</sup> 2.85	ISO 180
	kJ/m <sup>2</sup> 40	ft·lb/in <sup>2</sup> 19.03	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 85.0	F° 185.0	ASTM D648
	C° 85.0	F° 185.0	ISO 75-2/B

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.