

Braskem PP EP 448S

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EP 448S یک کوپلیمر هتروفسیک با سیالیت بالا است که تعادل عالی از سختی و ضربه را دارد. کاربردها: قالب‌گیری تزریقی قطعات نازک، درپوش‌ها، لوازم خانگی، اسباب‌بازی‌ها. پردازش: قالب‌گیری تزریقی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ای‌مپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه سختی خوب جریان بالا کوپلیمر ضربه‌ای	- - - -	- - - -
کاربردها	دستگاه‌ها بسته بندی‌ها اسباب‌بازی‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.900	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 36	-	ASTM D1238
	g/10 min 40	-	ISO 1133
سختی Rockwell	50	-	ASTM D785
	50	-	ISO 2039-2

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 8.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D790
	MPa 1100	psi 159541.8	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 35	ft·lb/in 0.6555	ASTM D256
	J/m 55	ft·lb/in 1.03	ASTM D256
	kJ/m ² 2.9	ft·lb/in ² 1.38	ISO 180
	kJ/m ² 5.3	ft·lb/in ² 2.52	ISO 180

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 105	F° 221.0	ASTM D648
	C° 105	F° 221.0	ISO 75-2/B

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.