

Braskem PP H 103

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: H 103 یک هموپلیمر با سرعت جریان مذاب بالا با بسته افزودنی با کاربرد عمومی است. این محصول عملکرد پردازش عالی در کاربردهای قالب گیری تزریقی نشان می دهد. کاربردها: بسته بندی های نازک دیواره برای مواد غذایی و آرایشی؛ اسباب بازی ها؛ لوازم خانگی؛ درب بطری های مهر و موم شده؛ ترکیبات؛ پوشش برای کیسه های رافیا یا کیسه های بزرگ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	پایداری پردازش خوب هموپلیمر	- -	- -
کاربردها	بطری ها بسته بندی ها بسته بندی آرایشی بسته بندی غذا کالاهای خانگی قطعات دیواره نازک اسباب بازی ها	- - - - - - -	- - - - - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	پوشش اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 40	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	101	-	ASTM D785
	101	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.0	psi 4931.29	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 12	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 1200 MPa 1350	psi 174045.6 psi 195801.3	ASTM D790 ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 20 kJ/m ² 2.1	ft·lb/in 0.3746 ft·lb/in ² 0.9992	ASTM D256 ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 98.0	F° 208.4	ASTM D648 ISO 75-2/B
	C° 98.0	F° 208.4	ASTM D648 ISO 75-2/A

حرارتی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
	F° 131.0	C° 55.0	
	F° 131.0	C° 55.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 312.8	C° 156	Vicat نرم‌شوندگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.