

Braskem PP H 216

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: H 216 یک هموپلیمر با نرخ جریان مذاب بالا با توزیع وزن مولکولی باریک است که برای فرآیند الیاف با چقرمگی بالا طراحی شده است. H 216 قابلیت پردازش عالی با پایداری مذاب خوب و تعادل چقرمگی/ضربه را نشان می دهد. کاربردها: الیاف کوتاه و رشته های پیوسته با چقرمگی بالا و دیر کم؛ الیاف برای تقویت بتن و کاشی های سقفی بدون آزیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
کاربردها	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسندگی)	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 18	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	103	-	ASTM D785
	103	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 36.0	psi 5221.37	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 9.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی			
	MPa 1450	psi 210305.1	ASTM D790
	MPa 1500	psi 217557.0	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 25	ft·lb/in 0.4682	ASTM D256
	kJ/m ² 1.9	ft·lb/in ² 0.904	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 103	F° 217.4	ASTM D648
	C° 103	F° 217.4	ISO 75-2/B
	C° 59.0	F° 138.2	ASTM D648
	C° 59.0	F° 138.2	ISO 75-2/A

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 151	F° 303.8	ISO 306/A, ASTM D1525

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.