

Braskem PP H 502HC

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: H 502HC یک هموپلیمر با نرخ جریان مذاب پایین است که برای کاربردهای بسیار سخت/سفت با قابلیت پردازش خوب طراحی شده است. این محصول مقاومت شیمیایی و خواص سدکنندگی عالی از خود نشان می دهد. کاربردها: قطعات با سفتی بالا؛ لوازم خانگی؛ فنجان ها و بشقاب های یکبار مصرف؛ بسته بندی گرم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	رزین مانع مقاومت شیمیایی خوب قابلیت پردازش خوب سختی بالا هموپلیمر غیر سمی	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	دستگاه ها فنجان ها قطعات مهندسی کاربردهای صنعتی بسته بندی	- - - - -	- - - - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی ترموفرمینگ	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.3	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	110	-	ASTM D785
	110	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 39.0	psi 5656.48	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 7.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی			
	MPa 2100	psi 304579.8	ASTM D790
	MPa 2200	psi 319083.6	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 20	ft·lb/in 0.3746	ASTM D256
	kJ/m ² 3.3	ft·lb/in ² 1.57	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 130	F° 266.0	ASTM D648
	C° 130	F° 266.0	ISO 75-2/B

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	C° 68.0	F° 154.4	ASTM D648
	C° 68.0	F° 154.4	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 160	F° 320.0	ISO 306/A, ASTM D1525

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کدورت (Haze)	% 46	-	ISO 13468-1

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای	& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:
sales@su-jiao.com	مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)
www.polymersdata.com	ایمیل:
+86-134-2475-5533	وبسایت:
	همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.