

Braskem PP H 504 XP

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: H 504XP یک هموپلیمر با نرخ جریان مذاب پایین است که به طور ویژه برای خطوط سرعت بالای فیلم های دو محوره (BOPP) طراحی شده است. این محصول دارای پنجره پردازش گسترده با خروجی بالا و مشخصات ضخامت منظم است که خواص نوری و مکانیکی بسیار خوب، لغزش خوب و سدکنندگی بالا را ارائه می دهد. کاربردها: فیلم های دو محوره برای تبدیل و متالیزاسیون؛ فیلم های مات مرواریدی؛ نوارهای چسب؛ بسته بندی مواد غذایی و نساجی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	رزین مانع هموپلیمر اپتیکال ها لغزش	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب ها فیلم بسته بندی غذا نوار کاربردهای نساجی	- - - - -	- - - - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دو محوری اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.0	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	90	-	ASTM D785
	90	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی			
	MPa 32.0	psi 4641.22	ASTM D638
	MPa 33.0	psi 4786.25	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 12	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی			
	MPa 1300	psi 188549.4	ASTM D790
	MPa 1400	psi 203053.2	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 40	ft·lb/in 0.7492	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 100	F° 212.0	ASTM D648
	C° 100	F° 212.0	ISO 75-2/B
			ASTM D648
			ISO 75-2/A

حرارتی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
	F° 134.6	C° 57.0	
	F° 134.6	C° 57.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 303.8	C° 151	Vicat نرم‌شوندگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.