

Braskem PP PH 0950

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PH 0950 یک هموپلیمر با نرخ جریان مذاب متوسط با عامل ضد بلوک است. PH 0950 به طور ویژه برای فیلم های پیچ خورده تولید شده حتی توسط اکستروژن فیلم ریخته گری یا دمیده طراحی شده است. خواص نوری عالی و قابلیت پردازش خوبی را نشان می دهد. کاربردها: فیلم پیچشی برای شیرینی و آب نبات.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب هموپلیمر جریان متوسط اپتیکال ها	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم ریخته گری فیلم پوشش غذایی	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری اکستروژن فیلم	- - -	- - -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	101	-	ASTM D785
	101	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 36.0	psi 5221.37	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 9.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 1400 MPa 1450	psi 203053.2 psi 210305.1	ASTM D790 ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 25 kJ/m ² 2.5	ft·lb/in 0.4682 ft·lb/in ² 1.19	ASTM D256 ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 98.0	F° 208.4	ASTM D648 ISO 75-2/B

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 208.4	C° 98.0	
ISO 75-2/A	F° 136.4	C° 58.0	
	F° 136.4	C° 58.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 307.4	C° 153	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.