

Braskem PP PH 0952

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PH 0952 یک هموپلیمر پلی پروپیلن با شاخص جریان مذاب متوسط است و حاوی مواد افزودنی لغزنده و عامل ضد بلوک است. PH 0952 به طور ویژه برای بخش فیلم های فنی و بسته بندی برای اکستروژن فیلم ریخته گری و دمیده طراحی شده است. شفافیت و براقیت عالی و قابلیت پردازش بسیار خوبی را ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی لغزش	- -	- -
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ قابلیت پردازش خوب شفافیت بالا درخشش بالا هموپلیمر جریان متوسط لغزش	- - - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم ریخته گری فیلم بسته بندی غذا	- - -	- - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	لمینت‌ها کاربردهای نساجی	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم ریخته‌گری اکستروژن فیلم	- - -	- - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.0	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	90	-	ASTM D785
	90	-	ISO 2039-2

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 35.0	psi 5076.33	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 11	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی			
	MPa 1200	psi 174045.6	ASTM D790
	MPa 1300	psi 188549.4	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 30	ft·lb/in 0.5619	ASTM D256
	kJ/m ² 3.7	ft·lb/in ² 1.76	ISO 180

حرارتی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D648	F° 203.0	C° 95.0	
ISO 75-2/B	F° 203.0	C° 95.0	
ASTM D648	F° 131.0	C° 55.0	
ISO 75-2/A	F° 131.0	C° 55.0	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 300.2	C° 149	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.