

Braskem PP PH 1721

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PH 1721 یک پلی پروپیلن با نرخ جریان مذاب پایین با بسته تثبیت کننده ضد گاز است و به دلیل توزیع وزن مولکولی آن برای فرآیند الیاف پیوسته و الیاف اصلی مناسب است. تعادل بسیار خوبی از چقرمگی و ازدیاد طول دارد. این رزین همچنین می تواند برای فرآیند قالب گیری تزریقی استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	ضد کمرنگ شدن گاز	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاوم در برابر محو شدن گاز سختی خوب هموپلیمر جریان پایین	- - - - -	- - - - -
کاربردها	اجزای دستگاه پشتی فرش فیلامنت‌ها کالاهای خانگی غیر بافته‌ها الیاف اصلی اسباب بازی‌ها	- - - - - - -	- - - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	الیاف (اکستروژن ریسندگی) اکستروژن فیلامنت قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 22	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	103	-	ASTM D785
	103	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 35.0	psi 5076.33	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 8.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 1500	psi 217557.0	ASTM D790
	MPa 1500	psi 217557.0	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 20	-	-
	kJ/m ² 2.9	ft·lb/in 0.3746	ASTM D256
		ft·lb/in ² 1.38	ISO 180

حرارتی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D648	F° 217.4	C° 103	
ISO 75-2/B	F° 217.4	C° 103	
ISO 306/A, ASTM D1525	F° 307.4	C° 153	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.