

Braskem PP PH 3515

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PH 3515 یک هموپلیمر با نرخ جریان مذاب بالا است که برای قالب گیری تزریقی طراحی شده است. برای قطعات قالب گیری تزریقی دیواره نازک مناسب است. کاربردها: اسباب بازی؛ کلاهک و درب به طور کلی؛ لوازم خانگی؛ قطعات دیواره نازک و پر کردن آسان قالب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب گیری سریع جریان بالا هموپلیمر	- - -	- - -
کاربردها	کالاهای خانگی درپوش‌ها قطعات دیواره نازک اسباب بازی‌ها	- - - -	- - - -
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.905	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 44	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	106	-	ASTM D785
	106	-	ISO 2039-2

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 38.0	psi 5511.44	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 8.0	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی			
	MPa 1700	psi 246564.6	ASTM D790
	MPa 1700	psi 246564.6	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 30	ft·lb/in 0.5619	ASTM D256
	kJ/m ² 2.8	ft·lb/in ² 1.33	ISO 180

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 119	F° 246.2	ASTM D648
	C° 119	F° 246.2	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 152	F° 305.6	ISO 306/A, ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.