

## Braskem PP R7022-50NA

|                      |           |         |            |
|----------------------|-----------|---------|------------|
| PP Homopolymer       | دسته بندی | Braskem | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت     | -       | فیلر       |

### توضیحات محصول

توضیحات: خواص ضربه خوب، اپتیک عالی، زمان چرخه سریع، حاوی مواد افزودنی شفاف کننده، لغزنده و آنتی استاتیک. کاربردها: کاربردهای پیشنهادی شامل کاربردهای قالب گیری تزریقی دیواره نازک است که در آن شفافیت بالا مورد نظر است.

### مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی           |   |                            |                            |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| ویژگی                   | سیستم متریک   | سیستم ایمریال              | روش تست                    |
| افزودنی                 | آنتی استاتیک<br>لغزش  | -<br>-                     | -<br>-                     |
| ویژگی‌ها                | آنتی استاتیک<br>مقاومت خوب در برابر ضربه<br>شفافیت بالا<br>اپتیکال‌ها<br>کوپلیمر تصادفی<br>لغزش | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | FDA 21 CFR 177.1520   | -                          | -                          |
| اشکال                   | پلت‌ها  | -                          | -                          |
| روش فرآیند              | قالب‌گیری تزریقی  | -                          | -                          |

| فیزیکی                    |             |                 |            |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------|
| ویژگی                     | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست    |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 50 | -               | ASTM D1238 |

| مکانیکی                     |             |                 |            |
|-----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| ویژگی                       | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست    |
| استحکام کششی                | MPa 27.6    | psi 4003.05     | ASTM D638  |
| ازدیاد طول کششی             | % 11        | -               | ASTM D638  |
| مدول خمشی                   | MPa 1070    | psi 155190.66   | ASTM D790A |
| مقاومت به ضربه Izod شکافدار | J/m 53      | ft·lb/in 0.9927 | ASTM D256A |

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.