

## Braskem PP RP 144

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

توضیحات: RP 144 یک کوپلیمر تصادفی با نرخ جریان مذاب بالا است که برای تجهیزات پوشش دهی با سرعت بالا طراحی شده است. این محصول دارای قابلیت پردازش خوب، براقیت عالی و قابلیت جوشکاری است. کاربردها: ضد آب کردن کیسه های رافیا جوش داده شده

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب درخشش بالا کوپلیمر تصادفی قابل جوشکاری	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.902	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 40	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell	-	-	-
	76	-	ASTM D785
	76	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 12	-	ASTM D638, ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 800	psi 116030.4	ASTM D790
	MPa 850	psi 123282.3	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 20	ft·lb/in 0.3746	ASTM D256
	J/m 35	ft·lb/in 0.6555	ASTM D256
	kJ/m <sup>2</sup> 3.0	ft·lb/in <sup>2</sup> 1.43	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 86.0	F° 186.8	ASTM D648
	C° 86.0	F° 186.8	ISO 75-2/B
	C° 50.0	F° 122.0	ASTM D648
	C° 50.0	F° 122.0	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 130	F° 266.0	ISO 306/A, ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.