

Braskem PP RP 340S

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

RP 340S یک کوپلیمر تصادفی با سیالیت بسیار بالا است که برای قالب گیری تزریقی دیواره نازک با چرخه سریع مناسب است. این محصول قابلیت پردازش و شفافیت عالی، تعادل خوب بین استحکام/ضربه و انتقال بو و طعم بسیار کم را نشان می دهد. کاربردها: بسته بندی غذاهایی که به تغییرات بو و طعم حساس هستند، بسته بندی برای لوازم آرایشی، لوازم خانگی با شفافیت عالی. RP 340S می تواند برای تولید بطری ها با قالب گیری بادی کششی تزریقی دو مرحله ای استفاده شود. پردازش: قالب گیری تزریقی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	قابلیت پردازش خوب جریان بالا مقاومت ضربه بالا سختی بالا کم تا هیچ بوی کوپلیمر تصادفی	- - - - - -	- - - - -
کاربردها	بسته بندی آرایشی کالاهای خانگی	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.902	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 45	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell			
	85	-	ASTM D785
	85	-	ISO 2039-2
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 31.0	psi 4496.18	ASTM D638, ISO 527-2
ازدیاد طول کششی			
	% 13	-	ASTM D638
	% 12	-	ISO 527-2
مدول خمشی			
	MPa 1050	psi 152289.9	ASTM D790
	MPa 1250	psi 181297.5	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار			
	J/m 40	ft·lb/in 0.7492	ASTM D256
	kJ/m ² 3.0	ft·lb/in ² 1.43	ISO 180
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار			
	C° 81.0	F° 177.8	ASTM D648
	C° 78.0	F° 172.4	ISO 75-2/B

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کدورت (Haze)	% 18	-	ASTM D1003	

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.