

## Braskem PP TR3020F

PP Homopolymer	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

زیر گروه کوپلیمر تصادفی توضیحات مدول خمشی بالا کاربردها موارد پیشنهادی شامل فرآیندهای قالب گیری فیلم و اکستروژن بادی، ترکیب است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	ترکیب	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.0	-	ASTM D1238

مکانیکی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
ASTM D638	psi 4206.1	MPa 29.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 13	ازدیاد طول کششی
ASTM D790A	psi 155190.66	MPa 1070	مدول خمشی
ASTM D256A	ft·lb/in 1.4	J/m 75	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.