

Chiao Fu PP PP212G20 NAT

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| PP Homopolymer | دسته بندی | Chiao Fu Enterprises .Co., Ltd | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | ۲۰٪ الیاف شیشه | فیلر |

توضیحات محصول

Chiao Fu PP PP212G20 NAT یک محصول پلی پروپیلن است که با ۲۰٪ الیاف شیشه پر شده است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| فیلر / تقویت کننده | الیاف شیشه، ۲۰٪ پرکننده بر اساس وزن | - | - |
| شکل ظاهری | رنگ طبیعی | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| وزن مخصوص | g/cm ³ 0.998 | - | ASTM D792 |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 10 | - | ASTM D1238 |
| جمع شدگی قالب (Shrinkage) | % | - | ASTM D955 |

| مکانیکی | | | |
|-----------|----------------|-------------|-----------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 9949.61 | MPa 68.6 | استحکام کششی |
| ASTM D638 | - | % | ازدیاد طول کششی |
| ASTM D790 | psi 398854.5 | MPa 2750 | مدول خمشی |
| ASTM D790 | psi 12096.17 | MPa 83.4 | استحکام خمشی |
| ASTM D256 | ft·lb/in 1.46 | J/m 78 | مقاومت به ضربه Izod شکافدار |

| حرارتی | | | |
|-----------|----------------|-------------|------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D648 | F° 302.0 | C° 150 | دمای تغییر شکل تحت بار |

| شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای | | & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd | |
|--|--|---|--|
| Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China | | آدرس: | |
| sales@su-jiao.com | | ایمیل: | |
| www.polymersdata.com | | وبسایت: | |
| +86-134-2475-5533 | | همراه: | |
| | | مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) | |

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.