Daelim Po1y® PA-124VS

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات محصول: Addiform پلی پروپیلن مورفولوژی کنترل شده جدید است که توسط DAELIM تحت لیسانس MONTELL با استفاده از فرآیند Spheripol تولید می شود. فرآیندی که از سیستم های کاتالیزوری جدید در ترکیب با یک روش کاملاً جدید برای ترکیب مواد افزودنی استفاده می کند. در مقایسه با پلی پروپیلن معمولی پلت شده، Addiform مزایای قابل توجهی از نظر بهبود بهره وری، پردازش بهتر و مصرف انرژی کمتر ارائه می دهد. همچنین مشخص شده است که محصولات نهایی هنگام استفاده از Addiform در تعدادی از زمینه های کاربردی، دارای ویژگی های برتری هستند. DAELIM POLY PA-124VS یک هموپلیمر است که به ویژه برای فیلم BOPP (Tenter) برای بسته بندی به طور کلی، لمینت ها، نوارهای چسب مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب سختی خوب درخشش بالا	- - -	- - -
کاربردها	فیلم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، رتبه‌بندی نامشخص	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	نیمه شفاف سفید	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.1 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	98	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	36.3 MPa	5264.88 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	12 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1570 MPa	227709.66 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	100 C°	212.0 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	153 C°	307.4 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.