Daelim Po1y® PP-137V

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات محصول: DAELIM POLY PP-137V هموپلیمر پلی پروپیلن است که توسط DAELIM تحت لیسانس MONTELL با استفاده از فرآیند Spheripol تولید می شود. DAELIM POLY PP-137V یک هموپلیمر با بهره وری بهبود یافته و مصرف انرژی کمتر است و به ویژه برای قالب گیری تزریقی وسایل خانه، ظروف و مصارف عمومی مناسب است. PA-137V یک هموپلیمر ADDIFORM است، ADDIFORM پلی پروپیلن مورفولوژی کنترل شده جدید است و پلت نشده است. در مقایسه با پلی پروپیلن پلت شده معمولی، ADDIFORM مزایای قابل توجهی در بهره وری، پردازش و مصرف انرژی می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
کاربردها	کالاهای خانگی ظرف عمومی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبه‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	104	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	39.2 MPa	5685.49 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	20 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1570 MPa	227709.66 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	ASTM D256
	39 J/m	0.7305 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	107 C°	224.6 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	155 C°	311.0 F°	ASTM D1525

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.