Daelim Po1y® PP-331TW

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®PP-331TW یک محصول کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن (PP random copolymer) است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی Daelim Po1y®PP-331TW شامل کاربردهای خانگی و ظروف است. ویژگی ها عبارتند از: براقیت بالا کوپلیمر قابل دسترس برای مواد غذایی چرخه نمونه سازی سریع زیبا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نکته برجسته	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	سیالیت خوب	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	ظاهر عالی	-	
کاربردها	کالاهای خانگی	-	-
	ظرف غذا	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	10 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	85	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
مدول خمشی	1100 MPa	159541.8 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	290 J/m 59 J/m	- 5.43 ft·lb/in 1.11 ft·lb/in	ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	96.0 C°	204.8 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 C°	266.0 F°	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	16 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.