Daelim Po1y® PP-333J

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®PP-333J یک محصول کوپلیمر تصادفی پلی پروپیلن (PP random copolymer) است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی Daelim Po1y®PP-333J شامل کاربردهای خانگی و ظروف است. ویژگی ها عبارتند از: براقیت بالا کوپلیمر قابلیت پردازش خوب قابل دسترس برای مواد غذایی چرخه نمونه سازی سریع

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نکته برجسته	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
	ظاهر عالی	-	-
کاربردها	کالاهای خانگی	-	-
	ظرف غذا	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	24 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	27.5 MPa	3988.55 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	20 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	29 J/m	0.5432 ft·lb/in	ASTM D256
	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	130 C°	266.0 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	85.0 C°	185.0 F°	ASTM D1525

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	16 %	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.