Globalene® 667A

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® 667A یک ماده پلی پروپیلن است. این محصول در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری دمشی، قالب گیری تزریقی یا اکستروژن لوله موجود است. ویژگی های مهم Globalene® 667A عبارتند از: سفتی خوب، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول عبارتند از: خودرو، بطری، ظروف، لوله کشی/لوله/آب آشامیدنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب مقاومت ضربه بالا مقاوم در برابر سفید شدن تحت تنش	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی بطری‌ها جعبه‌ها لوله‌کشی	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دمش‌گیری	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.901 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.7 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	32.4 MPa	4699.23 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	11 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1420 MPa	205953.96 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	290 J/m	5.43 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	100 C°	212.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.