Globalene® 7012

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® 7012 یک ماده کوپلیمر ضربه پلی پروپیلن (کوپلیمر ضربه PP) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری بادی، اکستروژن لوله یا اکستروژن ورق موجود است. ویژگی‌های مهم Globalene® 7012 عبارتند از: کوپلیمر، مقاوم در برابر حرارت، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: بطری‌ها، لوله‌کشی/لوله‌کشی/آب آشامیدنی، ورق.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی کوپلیمر ضربه‌ای مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- - -	- - -
کاربردها	بطری‌ها لوله‌کشی ورق	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند			- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دمش‌گیری	-	
	اکستروژن لوله	-	
	اکستروژن ورق	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.6 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	80	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	9.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1180 MPa	171144.84 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	390 J/m	7.3 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	1700 J/m	31.84 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	93 C°	199.4 F°	ASTM D648

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام ضربه وزنه افتان	J 27.1	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.