Globalene® 7233N

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® 7233N یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر ضربه ای (PP Impact Copolymer) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Globalene® 7233N عبارتند از: کوپلیمر، قابلیت فرآیندپذیری خوب، مقاوم در برابر حرارت، جریان پذیری بالا، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی، خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	27 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	80	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	23.5 MPa	3408.39 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	4.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1270 MPa	184198.26 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	98 J/m	1.84 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	780 J/m	14.61 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	113 C°	235.4 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام ضربه وزنه افتان	28.5 J	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.