Globalene® 7633

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® 7633 یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر ضربه ای (PP Impact Copolymer) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری دمشی، قالب گیری تزریقی، اکستروژن لوله یا اکستروژن ورق موجود است. ویژگی های مهم Globalene® 7633 عبارتند از: کوپلیمر فرآیندپذیری خوب مقاوم در برابر حرارت مقاوم در برابر ضربه کاربردهای معمول عبارتند از: خودرو بطری ها ظروف مبلمان لوله کشی/لوله/آب آشامیدنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E85783-251836	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی قابلیت قالب‌گیری خوب کوپلیمر ضربه‌ای مقاومت در برابر ضربه دما پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی بطری‌ها جعبه‌ها مبلمان	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	لوله‌کشی ورق	- -	- -
شماره پرونده UL	E85783	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری قالب‌گیری تزریقی اکستروژن لوله اکستروژن ورق	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	83	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	26.5 MPa	3843.51 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	7.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1320 MPa	191450.16 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	180 J/m	3.37 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	1200 J/m	22.48 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 92	F° 197.6	ASTM D648

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام ضربه وزنه افتان	J 31.2	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.