Globalene® 8681

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® 8681 یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی (PP Random Copolymer) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی یا قالب گیری بادی کششی تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Globalene® 8681 عبارتند از: شفافیت، کوپلیمر، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی، بطری ها، ظروف

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	شفافیت بالا مقاومت در برابر ضربه دما پایین کوپلیمر تصادفی	- - -	- - -
کاربردها	دستگاه‌ها بطری‌ها ظروف	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری دمشی کششی تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.896 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	86	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.4 MPa	4409.16 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	13 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1080 MPa	156641.04 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	42 J/m	0.7867 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	78 C°	172.4 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.