Globalene® PC366-5F

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® PC366-5F یک ماده هموپلیمر پلی‌پروپیلن (PP Homopolymer) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای اکستروژن، قالب‌گیری تزریقی یا اکستروژن ورق در دسترس است. ویژگی‌های مهم Globalene® PC366-5F عبارتند از: قابلیت پردازش خوب، سختی خوب، استحکام بالا، هموپلیمر. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، کیسه‌ها/پوشش‌ها، درپوش‌ها/درها/بسته‌ها، بندها/طناب‌ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	قابلیت کشش خوب	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
	ژل پایین	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	ورق	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بند زدن نخ	- -	- -
شماره پرونده UL	E85783	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی اکستروژن ورق	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.901 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.5 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	99	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	36.3 MPa	5264.88 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	10 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1820 MPa	263969.16 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	32 J/m	0.5994 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	99 C°	210.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.