Globalene® PT103

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® PT103 یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر تصادفی (PP Random Copolymer) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری دمشی، اکستروژن ورق یا ترموفرمینگ موجود است. ویژگی‌های مهم Globalene® PT103 عبارتند از: شفافیت کوپلیمر استحکام خوب کاربردهای معمول عبارتند از: بطری‌ها لوازم آشپزخانه ورق

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	فنجان‌ها	-	-
	ورق	-	-
	کاربردهای ترموفرمینگ	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	دمش‌گیری	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
	ترموفرمینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.901 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.6 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.4 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	95	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	35.3 MPa	5119.84 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	11 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1420 MPa	205953.96 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	29 J/m	0.5432 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	110 C°	230.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.