Globalene® SH4202

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry .Corp	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalene® SH4202 یک ماده آلیاژ پلی پروپیلن (آلیاژ PP) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه یا آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Globalene® SH4202 عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، سازگار با RoHS، قابلیت فرآوری خوب، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، استحکام بالا. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، کاربردهای خانگی، محفظه ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E85783-251845	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت قالب‌گیری خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا سختی بالا	- - -	- - -
کاربردها	دستگاه‌ها کالاهای خانگی محفظه‌ها	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شماره پرونده UL	E85783	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.0 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	87	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.8 MPa	3741.98 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	5.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1870 MPa	271221.06 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	44 J/m	0.8241 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
RTI Elec	115 C°	239.0 F°	UL 746
RTI Imp	115 C°	239.0 F°	UL 746
RTI Str	115 C°	239.0 F°	UL 746
دمای تغییر شکل حرارتی	130 C°	266.0 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.